# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-208862

(43)Date of publication of application: 17.09.1986

(51)Int.CI.

HO1L 27/04

(21)Application number: 60+050865

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

TOKYO SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

14.03.1985


(72)Inventor: NOZAKI TSUTOMU

TANAKA TADAHIKO

#### (54) SEMICONDUCTOR RESISTOR

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To enable arbitrary setting of a temperature coefficient as a whole, by implanting ions in first resistive elements formed of polysilicon and second resistive elements formed of ion-implanted layers. CONSTITUTION: The resistive device is constructed of an insulating film 3 of silicon oxide or the like formed on a semiconductor substrate 2 by a thermal oxidation method or the like, first resistive elements 4 formed of polysilicon, having a negative temperature coefficient and patterned on the insulating film 3, second resistive elements 5 having a positive temperature coefficient, formed between the first resistive elements 4 and separated therefrom by the insulating film 3 on the semiconductor substrate 2, insulating films 6 integrated with the insulating film 3 on the semiconductor substrate 2 and covering the respective surface of the first resistive elements 4, and electrodes 7 each connecting the first resistive element 4 and the second resistive element 5 in series. The first resistive element 4 is



formed of polysilicon and has a negative temperature coefficient, while the second resistive element 5 is formed of a P—type ion-implanted layer and has a positive temperature coefficient. By implanting ions in the group of the first resistive elements 4...4 and the group of the second resistive elements 5...5, the temperature coefficient of the first resistive elements 4 or the second resistive elements 5 is changed. According to this constitution, it is made possible to conduct adjustment so that a specified temperature coefficient can be set as a whole.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

@ 日本 日 特 許 庁 (JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-208862

Solnt, Cl.⁴

識別記号

庁内勢理番号

❷公開 昭和61年(1986)9月17日

H 01 L 27/04

P-7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称

半導体抵抗裝置

**204** 昭60-50865

爾 昭60(1985)3月14日 **多出** 

**છ∌** 眀 者 野

動

群馬県邑楽郡大泉町大字坂田180番地 東京三洋電機株式 会社内

勿発 眀 彦 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田180番地 東京三洋電機株式

会社内

砂出 頭 三洋電機株式会社

東京三洋電機株式会社

守口市京阪本通2丁目18番地

①出 題

群馬県邑楽郡大泉町大字坂田180番地

弁理士 佐野

- 2. 存許請求の意思

(1) 一導電型の半導体蓄積と数半導体蓄板化形 成されたギリシリコンより成る第1抵抗体群と前 記半導体基板上の絶数属により曲記第1抵抗体群 と分離された第2抵抗体が宍々配置された半導体 要量に於て、前記第1条抗体が負の温度係数を有 し、関記第2条統体が正の重度係数を有し、開記 第1抵抗体計划とび前記第2抵抗体計ドイオンを 注入することで前配部1抵抗体または前配第2無 抗体の虱皮係数を變化させ、前配部1抵抗体群な よび前記第2年抗体群とを製品するととで全体と しては特定の温度係数を持つ半導体抵抗裝置。

#### 3. 発明の評額な説明

#### (イ) 産業上の利用分野

本発明は半導体集積回路に用いられ特に温度係 数を任意に設定できる半導体抵抗装置に関するも のである。

(中) 従来の技術

一般に集積回路に用いられる抵抗体にはペース またはエミッタ拡散によって作られる拡散抵抗、 エピタキシャル層をそのまま利用したエピタキシ ャル抵抗、ピンテ抵抗、ポリシリコンを用いたポ リシリコン抵抗等が考えられ、これらの抵抗体を 利用して高抵抗の抵抗体形成が必要に加る場合が ある。

この場合一般には抵抗体を長くするなどして高 抵抗を得るため、抵抗体の占める函数が大きかっ たり抵抗値変動が大きかったりする欠点を有して いた。

上述の欠点を無くするのとして特関限59-1 91368号公報が詳しく。一導電型の半導体器 根上に熱酸化等で形成した酸化酸と酞酸化膜上に 形成したポリシリコンより成る第1抵抗体群と前 配半導体蓄板上の絶録膜により前配第1抵抗体料 と分離しかつ第1抵抗体許の間に拡散により形成 されたあ2抵抗体際(拡散抵抗体界)と前記ポタ シリコン抵抗体と前配拡散抵抗体とを相互祭練す る世板とにより排成していた。

#### (イ) 発明が無決しようとする問題点

上述の如き物成の抵抗体は半導体面積を大きくとる必要がなく高密度突襲が可能になるが、前記ポリシリコン抵抗体および前記拡散抵抗体はある値の温度係数を有しているため、任意に温度係数を設定できない欠点を有していた。

#### 臼 問題点を解決するための手段

一致にポリンリコン抵抗体(4)および拡致抵抗体(5)はある値の温度係数を有している。本発明はこの温度係数を有効に活用し全体としては任意に移定の温度係数を持たしたものであり、前記第1抵抗体(4)が負の温度係数を有し、前記第2抵抗体(5)が正の温度係数を有し、前記第1抵抗体(4)がよび前配第2抵抗体(5)が(5)の温度係数を変化させ、前記第1抵抗体(4)が(6)の温度係数を変化させ、前記第1抵抗体群(4)が(4)が10のである。

#### 始 作 用

一般に抵抗体(4)(5)の包皮係数は不純物後底の関

本発明の特徴とする所は上述の第1抵抗体(4)と第2抵抗体(5)にある。第1抵抗体(4)はポリシリコンより成っており魚の温度係数を有し、第2抵抗体(5)は例をばP型のイオン注入層より成っており正の温度係数を有している。ここで一般に抵抗体(4)5)の抵抗値は第3回。第4回の如くイオン注入量によってシート抵抗を変えることが可能であり、そして各々のシート抵抗により温度係数が変わってくるため、前記第1抵抗体群(4)…(4)なよび前記第2抵抗体群(5)…(5)にイオン注入することで前記第1抵抗体(4)または前記第3抵抗体(5)の温度係数

数である。従ってポリシリコンより成っている第 1抵抗体(4)とイオン住入暦よりなる第2抵抗体(5) に、央々所定の条件でイオン性入を行うと各々組 度像数が変わり全体としては任意に温度係数を設 定することが可能となる。

#### () 类加例

半導体抵抗設置の国皮係数は、抵抗体験材の国 皮係数で殆んど定まり、使用者側でこれを任意に 設定することができないのが通常である。そこで 特定の国産係数を持つ半導体抵抗装置が必要な時 は、半導体抵抗装置の国産係数の半導体抵抗設置を 温別によって所国の国産係数の半導体抵抗設置を 温定せねばならず、非常に手間がかかっていた。 本発明は前記半導体抵抗装置の副産係数を任意に 設定できるものである。

以下に本発明に関する半導体抵抗装置(1)の一実 施例を取1関乃至第3関を参照しながら起明する。

第2図に示す如く一等電型の半導体基板(2)と、 該半導体基板(3)上に無限化法等で形成された酸化 ッリコン等の配象膜(3)と、前配応程展(3)上に飲料

を変化させ、制配第 1 抵抗体群(4)…(4)および前配 第 2 抵抗体群(5)…(5)とを接続することで全体とし ては特定の製度係数を持つように関節することが 可能である。

例えばポリシリコンドポロンをイオン注入した 場合は第5回の如く変化する。またここでは国示 してないが他の抵抗体においても同様である。

#### (1) 英明の効果

本発明は以上の説明からも明らかな知く前記館 1 抵抗体群(4)…(4)および前記館 2 抵抗体群(5)…(5)にイオン在入するととで前記第 1 抵抗体(4)または前記館 2 抵抗体(5)の温度係数を要化させ、前記第 1 抵抗体群(4)…(4)および前記第 2 抵抗体群(5)…(5)とを接続することで全体としては停定の温度係数を特つように調節することが可能である。従って非常に条復度が高くかつ温度係数を任意に設定できる中導体抵抗装置が可能となる。


#### 4 図面の簡単な説明

第1図は本発明による半導体抵抗装置の平面図、 第2図はX-X版面による半導体抵抗装置の版面 図、第3図はポリンリコン・P型のイオン住入層 抵抗の温度等性間、第4図 +第5圏はポリシリコ ンのイオン往入依存性を示す図である。


#### 主な図書の設男

(1)は半導体抵抗装置、 (2)は半導体装板、 (3)は絶象質、 (4)は第1抵抗体、 (5)は第2抵抗体、 (6)は絶象膜、 (7)は電極である。


> 出區人 三洋電機株式会社 外1名 代理人 弁理士 佐 野 静 夫




第 2 图



第 3 図



第 4 図



#### 第5 区

拉抗体	打ち込み量 [cmf]	TSEATE TEVI	不处物	シート 接税[瓜内]	温度特性[%/c]
<b>ホ</b> ャリシリコン	2.1×10 <sup>15</sup>	50 K	オロン	250	- 0.1
ポリンリコン	46	50K	ポロン	500	- 0.12
ポリンリコン	5 ×10 <sup>74</sup>	50 K	ポロン	1000	- 0-24